



# СУПЕРПЛАСТ



## Затирка эпоксидная

### ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный эпоксидный состав (затирка-клей) без растворителей с высокой адгезией к поверхности, механической прочностью и химической стойкостью.

Эпоксидный состав состоит из двух компонентов:

- Компонент А: паста серого цвета, содержащая модифицированную эпоксидную смолу, наполнители и целевые добавки.
- Компонент Б: вязкая прозрачная жидкость-отвердитель аминный модифицированный.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Эпоксидный состав может быть использован для наружных и внутренних работ:

- для укладки плитки (стеклянной, керамической, плитки из натурального и искусственного камня, металлической, деревянной);
- для затирки межплиточных швов;
- для ремонта бетонных и деревянных конструкций зданий и сооружений;
- для соединения различных деталей из бетона, керамики, дерева, металла и при сочетании этих материалов между собой.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Внешний вид:</b>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• до отверждения однородная консистентная пластичная паста;</li><li>• после отверждения монолитная однородная масса.</li></ul>                                                                                          |
| <b>Цвет</b>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• серый (при необходимости, можно заколеровать состав с применением железноокисных пигментов)</li><li>• темно-серый</li><li>• графит</li><li>• песчаник</li></ul>                                                       |
| <b>Время использования<br/>приготовленного к работе<br/>состава (жизнеспособность)</b> | до 30 минут при температуре 15-25°C.<br><b>Внимание:</b> после указанного времени в толстом слое в ведре начинается экзотермическая реакция (выделение тепла и саморазогрев массы)                                                                            |
| <b>Время отверждения<br/>при температуре 20°C</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• предварительное до «отлипа» — 2-3 часа;</li><li>• на эксплуатационно пригодную прочность — 24-36 часов;</li><li>• на полную прочность — 3-5 суток.</li></ul>                                                          |
| <b>Адгезия к основанию</b>                                                             | Разрушение на отрыв по бетону, как правило, происходит по материалу основания                                                                                                                                                                                 |
| <b>Стойкость к химическим<br/>продуктам</b>                                            | Состав, после окончательного отверждения и достижения максимальных эксплуатационных характеристик, устойчив к воздействию спиртов, алифатических углеводородов, нефтепродуктов, моющих и дезинфицирующих веществ, растворов солей, кислот (до 10%) и щелочей. |
| <b>Температура эксплуатации</b>                                                        | от -20°C до +50°C (допускается в отдельных случаях до 100°C).                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Стойкость к воде</b>                                                                | не наблюдается отслаивания на постоянно увлажняемой поверхности                                                                                                                                                                                               |
| <b>Погодо-и атмосферостойкость</b>                                                     | при наружном применении в условиях средней полосы России не наблюдается отслаивания, изменений внешнего вида и других эксплуатационных характеристик в течение 5-ти лет.                                                                                      |

---

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Выдержать состав в таре производителя не менее суток при температуре 18-25°C для нормализации температуры. Перед употреблением компонент А и Б вынимаются из ведра.

Компонент А извлечь из полиэтиленового пакета и поместить в высвободившееся ведро или другую тару.

Компонент Б влить полностью в емкость с компонентом А и тщательно перемешать, используя электродрель с насадкой-миксером или вручную до однородной массы. С этого момента начинается отсчет жизнеспособности состава. Жизнеспособность готовой шпатлевки в ведре не более 30 минут. За это время состав необходимо использовать по назначению.

Поверхности на которые наносится состав должны быть подготовлены: чистые, сухие, не рыхлые, очищены от ржавчины и других загрязнений, солей жесткости, обезжирены.

Время корректировки работы не более 30 минут после нанесения. Очистка поверхностей от излишков материала производится пластиковыми шпателями, мягкой сухой тряпкой или растворителем Р-646 в течение 60 минут после нанесения.

После этого времени можно ускорить время отверждения методом прогрева электрофеном температурой не выше 250 °С до достижения температуры на объекте не выше 60°C.

Отверждение необходимо вести при 15-25°C и относительной влажности воздуха не выше 60%, не допуская попадания воды и других загрязнений.

Инструмент и тару следует очистить растворителем Р-646 до предварительного отверждения состава, соблюдая меры безопасности, надев резиновые перчатки, защитные очки и респиратор, с применением губок или тряпок.

---

## ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Остатки ремонтного состава и его компонентов не сливать в канализацию, водоемы и т.п. Неиспользованные остатки, их упаковки, загрязненная ветошь, должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации отходов 3 класса опасности, места в соответствии с действующим законодательством.

---

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не подвергать упаковки с продуктом воздействию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Работы следует производить в водонепроницаемых перчатках. При попадании состава и его компонентов на кожу — очистить чистой сухой ветошью и промыть теплой водой с мылом. Следует опасаться попадания ремонтного состава в глаза, т.к. он имеет щелочную реакцию. В этом случае следует немедленно промыть глаза большим количеством проточной воды и обратиться в медицинское учреждение. Органы дыхания защищать с помощью респираторов. При попадании внутрь — токсично. Хранить в недоступном для детей месте.

---

## ПОЯСНЕНИЕ К ОПИСАНИЮ ПРОДУКТА

Описываемый продукт является опытным, поэтому возможны отклонения фактических результатов от указанных в данной брошюре. Производитель прилагает все усилия к подготовке оптимального продукта, но это не освобождает потребителя от необходимости предварительно тестировать продукт на пригодность к решению его задачи. Указанные характеристики основаны на внутренних исследованиях производителя.

---

## ООО «СУПЕРПЛАСТ»

г. Москва, 1-я ул. Измайловского зверинца, д. 8  
+7 (499) 702 0393  
splast@list.ru www.superplast.ru