



# СУПЕРПЛАСТ



Прозрачная бесцветная эпоксидная смола  
(в комплекте с отвердителем) для творчества,  
для столов-слэбов марки **Эпилайт-S**

## ОПИСАНИЕ

Представляет собой комплект бесцветной эпоксидной смолы (компонент А) и отвердителя (компонент Б), смешиваемых перед заливкой в пропорции 100:28 по массе до однородного состояния.

## ПРЕИМУЩЕСТВА. ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- упрощенная дегазация составов, легкий выход пузырей без применения вакуума, корректоров, горелок;
- более высокая смачивающая способность, низкая вязкость;
- повышенная устойчивость к пожелтению и УФ-излучению;
- меньшая усадка снижает риск растрескивания смолы при отверждении в больших объемах;
- спокойное и равномерное отверждение в толстом слое без выраженной экзотермы (тепловыделения).



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Творчество, декоративные заливки, дизайнерская мебель («стол-река», слэбы), ювелирные изделия. Создание массивных заливок с толщиной разового слоя от 20 до 100 мм.

Перемешивание компонентов необходимо вести в чистой посуде и чистым инструментом без остатков старых смол, тщательно, вдоль стенок, дна емкости. Заливку рекомендуется вести при 22-25°C, при этой температуре удаление пузырей происходит наиболее эффективно и в большинстве случаев не требует никакого дополнительного вмешательства, дерево предварительно сушат и грунтуют.

Мелкие пузырьки в неровностях дерева, в углах заливки необходимо вытолкнуть в середину заливки.

Отверждение проходит при 22-25°C, при относительной влажности воздуха не выше 50% в слое 3-7 см в течение 6-8 суток, при этом первоначальное застывание на 3-4 сутки с последующим набором прочности и твердости на 6-8 сутки.

Рекомендуем предварительное тестирование у покупателя!

## ООО «СУПЕРПЛАСТ»

г. Москва, 1-я ул. Измайловского зверинца, д. 8  
+7 (499) 702 0393  
splast@list.ru www.superplast.ru